

FeedBond® EP-28-UES-110B

產品說明：

EP-28-UES-110B 單液型紫外線+熱固雙固化接著劑,對金屬,LCP,玻璃密著效果好,低黏度,耐候性能好.

膠固化前性能	測試條件	測試方法
外觀	白	目視
密度	1.15	體積比重
黏度 @ 25℃	13,500~17,500CPS	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm
觸變指數	1.5~2.0	0.5rpm/5rpm
推薦固化參考條件		
推薦固化能量為 1.>3000~5000mJ /cm ² (UV LED)+熱固化 80 度/60min. 注意：固化時間、能量根據光源、基材、膠層厚度等條件不同而變化。 UV 固化環境溫度過高時,會加速其固化速度.請在驗證中調整.		
膠固化後性能	測試值	測試方法
硬度 Shore D	85	硬度計
吸水率(%)	<2.5%	沸水測試
固化收縮率(%)	<3%	比重測試法
剪切強度(LCP+Cu 合金) kg	>25kg	黏著面積(0.6x0.6cm)

※ 備註：此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

注意事項

- 1、本產品不宜在純氧與富氧環境中使用，不能用於氯氣或其它強氧化性物質的包裝材料進行包裝貯存。
- 2、本產品對 UV 及可見光敏感，在貯存和操作過程中應儘量避免暴露於日光、UV 和日光燈下，待黏著的材料表面應保持清潔、乾燥、無油等。
- 3、本產品需密封保存，使用後需要緊閉蓋子，避免水汽、雜質、光線等影響品質，使用後的剩餘膠品不能回收混入原包裝內貯存，以免污染未使用之膠品。
- 4、膠品應根據使用狀況評估壽命，如已開封使用時間大於 24 小時,一般不可回收使用,以免影響膠品性能。

貯存

最佳貯存條件：低溫-20℃密封並避光保存，有效期限 6 個月。